



## Klej do parkietu do parkietu

Posiada Atest PZH  
NZ-SN-009:2011

- łagodny zapach
- doskonała wytrzymałość
- łatwa aplikacja

### Identyfikacja produktu

**Klej do parkietu** – tworzy elastyczne i odporne na zrywanie spoiny, wodorozcieńczalny, doskonale przyczepny do podłoża. Klej przeznaczony jest do przyklejania nielakierowanych klepek parkietowych, mocowania progów, listew oraz innych elementów drewnianych i drewnopochodnych do chłonnych podłoży betonowych. Nie może być stosowany na posadzkach samopoziomujących oraz do przyklejania: mozaiki drobnoklepkowej, desek (dyli) podłogowych, większych klepek parkietowych (powyżej 45 cm długości).

### Właściwości wyrobu

gęstość	[g/cm <sup>3</sup> ]	30 ±0,02
czas schnięcia otwartego, nie mniej niż	[min.]	40
zawartość substancji suchej, nie mniej niż	[%]	67

### Sposób stosowania

#### przygotowanie podłoża

- podłoże przeznaczone do przyklejania drewnianych elementów podłogowych powinno być równe, mocne, czyste, wolne od kurzu, suche, o wilgotności nie większej niż 2%

#### przygotowanie wyrobu

- stosować o lepkości roboczej
- przed użyciem wyrób wymieszać

#### klejenie

- klejenie wykonywać w temperaturze od +10oC do +25oC
- klej wylewać porcjami na podłoże i ząbkowaną pacą rozprowadzić po powierzchni jednego rzędu układanego materiału
- ułożyć parkiet na mokrym kleju w czasie do 40 minut
- klejone elementy docisnąć do siebie przy ścianie stabilizować klinami w odstępie 1-2cm
- po ułożeniu całej podłogi usunąć kliny stabilizujące

- spoina uzyskuje pełne właściwości po 10 dniach od ułożenia

## Sposób pakowania

1kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg

## Wydajność

1,2kg/m<sup>2</sup>

## Okres gwarancji

12 miesięcy

## Wskazania BHP I PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Postępować zgodnie z instrukcją stosowania. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34 A  
Dział Handlowy, 39-207 Brzeźnica 18  
tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22  
[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl)