

Silikon Sanitarny

- do wewnątrz, na zewnątrz
- wysoce odporny na wilgoć
- odporny na pleśnie, grzyby
- doskonale przyczepny do podłoża



Identyfikacja produktu

Silikon Sanitarny jest nowoczesnym, łatwym w zastosowaniu jednoskładnikowym spoiwem utwardzanym wilgocią. Może być stosowany na podłożach porowatych i nieporowatych tj. cegle, drewnie, ceramice sanitarnej, szkłe, aluminium- z wyłączeniem PCV i wyrobów (farb) akrylowych.

Stosowany jest do uszczelniania wszelkich spoin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i pomieszczeniach chłodniczych, spoinowania wanien i brodzików emaliowanych, spoinowania płytek ceramicznych, doraźnych pracach szklarskich, uszczelniania w systemach wentylacyjnych.

Właściwości wyrobu

Konsystencja:	pasta	
Gęstość,	[g/cm ³]	1,03-1,25
Czas tworzenia się naskórka:	[min]	7
Tempo utwardzenia w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65%	1,5mm/24 godziny	
System utwardzania	Polimeryzacja z udziałem wilgoci	
Moduł elastyczności	0,35 N/mm ² (DIN 53504)	
Odporność termiczna spoiny po utwardzeniu:	[°C]	od -60 do +200
Dopuszczalne odkształcenie:	do 25%	

Sposób stosowania

przygotowanie podłoża

- podłoża do uszczelniania powinny być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zabrudzeń
- stare szczeliwa usunąć
- w przypadku głębokich szczelin użyć sznura dylatacyjnego o zamkniętych komórkach,
- brzegi spoiny zaleca się zabezpieczyć taśmą malarską, którą należy usunąć bezpośrednio po obróbce

przygotowanie wyrobu

- odciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator
- aplikator powinien być nacięty pod kątem, tak aby jego otwór roboczy odpowiadał szerokości spoiny

aplikacja

- nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy.

- fugę wygładzić roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka.
- świeże zabrudzenia czyścić rozcieńczalnikiem benzyną ekstrakcyjną.
- aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.
- temperatura stosowania od +1°C do +30°C

Parametry techniczne

Wymiary spoin	[mm]	Min 5
Zalecane proporcje -szerokość:głębokość spoin < 10 mm	1:1	
Zalecane proporcje -szerokość:głębokość spoin > 10 mm	1:2	

Kolorystyka

Bezbarwny, Biały

Sposób pakowania

Kartusz plastikowy: 300 ml

Wydajność

ok. 15 mb fugi o wymiarach 5 mm x 5 mm

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji

Wskazania BHP I PPOŻ

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Unikać zanieczyszczenia skóry. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34 A
 Dział Handlowy, 39-207 Brzeźnica 18
 tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22
www.sniezka.pl