



Zaprawa klejowa

- mrozoodporna
- doskonale przyczepna do podłoży
- do wewnątrz i na zewnątrz

Identyfikacja produktu

Zaprawa klejowa jest suchą, przeznaczoną do zarobienia z wodą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy mineralnych i środków pomocniczych polepszających przyczepność i nakładalność. Przeznaczona jest do cienkowarstwowego przyklejania glazury i terakoty do betonu, tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych i wszelkich materiałów ceramicznych, np. cegieł lub pustaków. Jest wodo- i mrozoodporna – może być stosowana do przyklejania płytek ceramicznych do ścian i posadzek na balkonach i tarasach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki swoim właściwościom nadaje się także do szpachlowania i wyrównywania podłoży (warstwy do 5 mm)

Właściwości wyrobu

gęstość nasypowa , najwyżej	[g/cm ³]	1,4 ±0,05
wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach	[MPa]	>0,5
Odporność termiczna masy po utwardzeniu:	[°C]	<70

Sposób stosowania

przygotowanie podłoża

- świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być sezonowane co najmniej 4 tygodnie
- tynki słabe, popękane i „głuche” usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą, nierówności do 5 mm można uzupełnić zaprawą klejową
- brzozy spoiny zaleca się zabezpieczyć taśmą malarską, którą należy usunąć bezpośrednio po obróbce
- powłoki malarskie dobrze przylegające do podłoża zmatowić przez przeszlifowanie papierem ściernym, stare, słabe i łuszczące się usunąć
- podłoże bardzo suche zwilżyć wodą
- podłoża mocno chłonne, słabe i skredowane tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu ich otwartą dłonią, zaimpregnować preparatem gruntująco-wzmacniającym

przygotowanie wyrobu

- do pojemnika z czystą zimną wodą wsypać zawartość worka w proporcji 1,1l wody na 5 kg zaprawy lub 5,7 l wody na 25 kg zaprawy
- wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej mieszaniny, pozostawić na ok. 5 min. i ponownie zamieszać
- tak przygotowana zaprawa nadaje się do przyklejania płytek przez ok. 2 godz.
- w przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie wymieszać nie dolewając wody
- zbyt duży udział wody pogorszy właściwości kleju
- **zaprawa klejowa zawiera cement – po zmieszaniu z wodą jest substancją alkaliczną, dlatego należy chronić oczy i skórę rąk przed bezpośrednim kontaktem z zaprawą!!!**

aplikacja

- płytek przed klejeniem nie moczyć!
- prace glazurnicze wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5 °C do +30 °C
- na przygotowane podłoże nanosić zaprawę pacą w jednym kierunku na niezbyt duże powierzchnie – zaprawa naniesiona na podłoże nadaje się do przyklejania płytek przez około 20min
- płytkę przyklejać przez przyłożenie i dociśnięcie jej do podłoża na które naniesiona jest zaprawa
- jeszcze przez około 10 min. po przyklejeniu płytki można korygować jej położenie – użytkowanie posadzki można rozpocząć po 24h, pełną wytrzymałość mechaniczną połączenia uzyskują po 3 dniach
- aby sprawdzić czy na nałożoną zaprawę można jeszcze przyklejać płytki należy dotknąć zaprawę płacami dłoni – jeśli pozostaną czyste – zaprawa się do nich nie przyklei – usunąć zaprawę i nałożyć nową
- przy klejeniu terakoty na zewnątrz budynków nanosić również zaprawę ząbkowaną packą na spodnią stronę płytki
- fugowanie płytek można wykonywać po około 24h

Parametry techniczne

Czas otwarty pracy	[min]	do 20
Grubość warstwy klejącej	[min]	od 2 do 5
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1, d0/A2 _{fl} -s1	

Sposób pakowania

Worki papierowe 5 kg, 25kg

Wydajność

Zależy od podłoża i rodzaju ceramiki ok. 2,5kg/m² przy wymiarach ząbków pacy 6x6x6 mm.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji

Wskazania BHP I PPOŻ

Produkt niepalny

Produkt drażniący, zawiera cement portlandzki, zawiera chrom VI w stężeniu poniżej 0,0002% (2 ppm) w okresie ważności produktu
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę; ryzyko poważnego uszkodzenia oczu; może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Chronić przed dziećmi; nie wdychać pyłu; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską; nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy; po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Chronić przed wilgocią. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34 A
Dział Handlowy, 39-207 Brzeźnica 18
tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22
www.sniezka.pl